

Soudagum Dakorub

Revisión: 01/04/2019

Página 1 de 1

Datos técnicos:

Base	Copolímero acrílico sin solventes
Consistencia	Líquido
Sistema de curado	Secado físico
Gravedad específica (DIN 53479B)	1.65 g/ml
Resistencia a la temperatura	-20°C a +80°C después del curado
Elongación de rotura: (DIN 53504).	600%
Absorción de agua	Aprox. 16%
Consumo	Aprox. 2,4 kg/m ²

* Este varía según condiciones ambientales como temperatura, humedad, sustrato, etc.

Descripción del producto

Soudagum Dakorub es un producto listo para usar, revestimiento protector de techo, para uso en superficies secas.

Características

- Resistente a las variaciones de temperatura y a los rayos UV
- Sin disolventes
- Completamente elástico si se cura
- Resistente al agua y al desteñido

Aplicaciones

- Reparación y protección de tejados planos con drenaje adecuado
- Tejados inclinados, terrazas, balcones, cúpulas
- Impermeabilización de grietas y burbujas en techos.

Envase

Color: gris, blanco, terracota

Envase: 5 kg, 20 kg

Vida útil

Al menos 1 año en envase original, no abierto y almacenado en un lugar seco y fresco a temperaturas de entre +5°C y +25°C.

Superficies

Tipo: materiales para techos bituminosos (más de un año de existencia) y muchos sustratos tales como hormigón, ladrillos, tejas y otros materiales comunes en la industria de la construcción.

Estado de la superficie: limpia, seca, sin polvo ni grasa, sin hielo ni nieve.

Preparación: preparar superficies muy porosas con Soudagum Dakorub diluido (diluir con 20% de agua).

Recomendamos una prueba de compatibilidad preliminar.

Colocación del revestimiento

Método: Limpiar la superficie a reparar con cuidado. Rellenar grietas y juntas con mastique bituminoso o Soudafalt. En caso de grietas grandes o daños, aplicar Soudagum Dakorub Fleece en la primera capa.

Colocar el revestimiento de manera transversal con un cepillo o rodillo con un intervalo de 24 horas entre cada capa.

Temperatura de aplicación: +5°C a +30°C, no aplicar en caso de lluvia, nieve o escarcha inminente.

Limpieza: El Soudagum Dakorub sin curar puede quitarse de las herramientas con agua. El revestimiento curado debe quitarse mecánicamente.

Reparación: con Soudagum Dakorub.

Recomendación inherente a la salud y a la seguridad

Aplicar las medidas de higiene industrial habituales.

Consultar la etiqueta para más información.

Recomendaciones

- No aplicar Soudagum Dakorub en caso de lluvia, nieve o escarcha inminente.
- Asegurar un drenaje adecuado y no utilizar en aplicaciones donde es posible que haya inmersión continua en agua.

Nota: Las directivas contenidas en esta documentación son el resultado de nuestros experimentos y de nuestra experiencia y han sido presentadas de buena fe. Debido a la diversidad de los materiales y sustratos y al gran número de posibles aplicaciones que escapan a nuestro control, no podemos aceptar responsabilidad alguna por los resultados obtenidos. En cualquier caso, se recomienda realizar experimentos previos.