

TREND VS TREND VS mineral

TREND VS y TREND VS MINERAL son membranas plastoméricas impermeables, prefabricadas, con óptimas prestaciones, indicadas para la impermeabilización de todas las estructuras.



Calidad garantizada UNI EN ISO 9001:2008 y UNI EN ISO 14001:2004



El producto cumple la legislación Europea



Polyglass Spa es Socio del Green Building Council Italia



Control de envejecimiento de la matriz del polímero membranas bituminosas



Las membranas de cada temporada



Película de polietileno antiadherente fácilmente inflamable



Fabricantes de El betún destilado Polymer membranas

POLYGLASS® Q

MAPE

Adds value!



TREND VS mineral

Rev. 1-14

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

TREND VS y TREND VS MINERAL son membranas plastoméricas impermeables, prefabricadas, de buenas características, formadas por un compound a base de betún destilado modificado con POLIPROPILENO y por una armadura en fibra de vidrio reforzado. Dicha armadura además de no pudrirse, confiere a las membranas óptimas características de estabilidad dimensional. El compound asegura excelentes características de flexibilidad a las bajas temperaturas. La experimentada tecnología de producción es garantía de calidad.

USO PREVISTO SEGÚN LAS NORMATIVAS CE

PRODUCTO	MONOCAPA		MULTICAPA				ANTI-RAÍZ	BARR. VAPOR	CIMENT	ACIONES	BAJO TEJA
			C.A.		S .				H.A.	F:	
	V.	B.P.P.	V.	B.P.P.	V.	B.P.P.					
3 kg					•						
4 kg					•						
3 mm					•						
4 mm					•						
4 kg Mineral			•								

C.A.: Capa para Acabado - S.: Subcapa - H.A.: Humedad de ascensión - F.: Falda - V.: A Vista - B.P.P.: Bajo Protección Pesada

TREND VS y **TREND VS MINERAL** son membranas versátiles, de buena resistencia mecánica, especialmente útiles para todas las aplicaciones donde se quiera buenas características generales (coberturas planas de uso peatonal, reconstrucciones, etc.).

TIPOS DE AGABADO Y SUGERENCIAS PARA LA GOLOCACIÓN

TREND VS y TREND VS MINERAL puede ser producido con la superficie superior revestida con talco, o arena, o por un ligero tejido no tejido de polipropileno, y con la parte inferior protegida y cubierta con POLYFLAM (Servico), (una área reducida de impresión para aumentar la adherencia del producto), la película especial de polietileno anti-adhesivo a quemar durante la aplicación; en la versión MINERAL la cara superior está protegida con una capa uniforme de escamas de pizarra natural o de color y está equipada de orillo para la superposición lateral o cabezal (patente registrada). Las superficies a impermeabilizar deben estar secas, limpias y suficientemente lisas y niveladas, aplicar con una ligera llama de gas propano. La instalación es rápida y fácil. Si la membrana betún destilado polímero se utiliza en combinación con un panel o sistema termoaislante, y en el caso de altos espesores o condiciones especiales de funcionamiento de este último, se recomienda una fijación mecánica adecuada de todo el sistema.




Talco



Arena



Ligero tejido no tejido de polipropileno



POLYFLAM BOSY TOTOLD

MODO DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar seco y alejado de los rayos solares. No solapar los palés y mantener los rollos en posición vertical. El contacto con disolventes y líquidos orgánicos puede dañar el producto. Evite la instalación con temperaturas excesivamente altas o bajas y evite en cualquier caso cualquier acción de punción (zapatos de clavos, apoyo en pequeñas superficies, objetos cortantes). Para más información póngase en contacto con la oficina técnica de Polyglass SpA.



Proteger de los rayos solares.



Evitar solapamientos de los palés sin una adecuada repartición de la carga.



Mantenga la posición vertical de los rollos.



Evite cualquier acción de punción.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
MÉTODO DEL TEST	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD DE Medición		VALORES NOMINALES		VALORES NOMINALES
EN 1848-1	LONGITUD	m		≥10		≥10
EN 1848-1	ANCHURA	m		≥1		≥1
EN 1848-1	RECTILINEALIDAD	mm/10 m		Supera		Supera
EN 1849-1	ESPESOR	mm		4 (-0,4)		NPD
EN 1849-1	MASA SUPERFICIAL	kg/m ²		NPD		4 (±10%)
EN 1928-B	IMPERMEABILIDAD	kPa		Supera		Supera
EN 13897	IMPERMEABILIDAD DESPUÉS DEL ALARGAMIENTO CON BAJA TEMPERATURA	%		-		-
EN 13501-5	COMPORTAMIENTO CON FUEGO EXTERNO	-		FRoof		FRoof
EN 13501-1	REACCIÓN AL FUEGO	Euroclase		E		E
EN 12316	RESISTENCIA AL PELADO DE LAS JUNTAS	N/50 mm		-		-
EN 12317	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LAS JUNTAS	N/50 mm		-		-
EN 12311-1	CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN Longitudinal Transversal ELONGACIÓN	N/50 mm N/50 mm	S	300 (-20%) 200 (-20%)	NERAL	300 (-20%) 200 (-20%)
	Longitudinal Transversal	% %	<u> </u>	4 (-2) 4 (-2)	S	4 (-2) 4 (-2)
EN 12691-A	RESISTENCIA AL IMPACTO	mm	Ó	NPD	Š	NPD
EN 12730-A	RESISTENCIA A CARGA ESTÁTICA	kg	巴	NPD		NPD
EN 12310-1	RESISTENCIA AL DESGARRO Longitudinal Transversal	N N		70 (-30%) 70 (-30%)	TREND	70 (-30%) 70 (-30%)
EN 1107-1	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	%		NPD		≤0,2
EN 1108	ESTABILIDAD DE FORMA BAJO CAMBIOS CÍCLICOS DE TEMPERATURA	%		-		-
EN 1109	FLEXIBILIDAD EN FRÍO	°C		≤-5		≤-5
EN 1110	RESISTENCIA A LA FLUENCIA A ALTA TEMPERATURA	°C		≥110		≥110
EN 1110 EN 1296	RESISTENCIA A LA FLUENCIA TRAS ENVEJECIMIENTO TÉRMICO	°C		-		≥100
EN 1297	ENVEJECIMIENTO POR LARGA EXPOSICIÓN A UNA COMBINACIÓN DE UV. TEMPERATURAS ELEVADAS Y AGUA	-		-		-
EN 12039	ADHESIÓN DE GRÁNULOS	%		-		≤30
EN 1931	PROPIEDADES DE TRANSMISIÓN DEL VAPOR DE AGUA	μ		20000		20000
EN 1850-1	VISIBLE DEFECTS	- I maraada italiana		Ausentes		Ausentes


El espesor y el peso son parámetros indicativos únicamente para el mercado italiano. Cumple con la norma de producto EN 13707 (mantos para coberturas).

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

PRODUCTO	ESPESOR mm	PESO kg/m²	DIMENSIONES m
TREND VS	-	3	1x10
TREND VS	-	4	1x10
TREND VS	3	-	1x10
TREND VS	4	-	1x10
TREND VS MINERAL Gris	-	4	1x10

COLORES DISPONIBLES

Superficie protegida con escamas de pizarra color:



Gris



COBERTURAS PLANAS PEATONALES



COBERTURAS PLANAS No Peatonales



COBERTURAS PLANAS Con Chapa Corrugada



COBERTURAS INDUSTRIALES SHELD



COBERTURAS ABOVEDADAS



COBERTURAS A FALDAS



CIMENTACIONES



Terriendo en cuental as diferentes situaciones de uso, le arrorme caraitaid de soprotrets y los posibles us sos dentro de las ESTRATIGRAFÍAS IMPRRMEABLES COMPLEJAS, Polyglass Spa no podrá asumirase inigrana responsabilitad sobre los resultados obtenidos, lanto funcionales como estetitors. Rev 1-14

APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS



APARCAMIENTOS SOBREALZADOS



JARDINES COLGANTES



PUENTES Y VIADUCTOS



CUENCAS Y CANALE



GALERÍAS Y TÚNELES



RECONSTRUCCION
SOLO DEL MANTO
IMPERMEABLE
RECONSTRUCCIÓN
CON AISLANTE TERMICO
RECONSTRUCCIÓN DE
PARTICULARES



PARTICULARES Y DETALLES



COBERTURAS ESPECIALES

Rev. 1-14





- Tratar con imprimación bituminosa (POLYPRIMER HP 45 Professional) la zona a impermeabilizar.
- 2 Coloque el "Bordangolo" en la proximidad del acoplamiento horizontal y vertical.
- 3 Retire todas las cintas de identificación del rollo.
- 4 En invierno, se recomienda calentar el rollo de la membrana antes de aplicar.
- 6) Coloque y aplique la tela calentando la superficie inferior del producto.
- 6 Haga las imprimaciones verticales.
- Oloque la segunda capa con el orillo adecuadamente.
- Proceda con la segunda capa, escalonando las superposiciones. Se recomienda no cruzar las capas.
- 9 Repasar las superposiciones con un rodillo especial de pie rodante.
- Ejemplo de la ángulo interior.
- (1) Ejemplo de la ángulo exterior.
- (2) Eiemplo de aireador.

POLYGLASS Q

MAPE

Adds value!

POLYGLASS SPA

Sede Legal: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO Sede Administrativa: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

Rev. 1-14

POLYGLASS SPA se reserva el derecho de aportar, sin previo aviso, todos los cambios que sean necesarios para continuar mejorando el producto.