

weber rugogrip



Imprimante promotor de adherencia de uso universal, formulado para enlucidos, tarrajes y adhesivos cementosos, listo para usar y apto para aplicaciones en interiores y exteriores.

FICHA TÉCNICA IMPRIMANTE PROMOTOR DE ADHERENCIA

Descripción general

Weber rugogrip es un imprimante de uso universal que incorpora partículas de sílice en una base de resina acrílica soluble en agua. Está diseñado para actuar como una base multifuncional que mejora la adherencia. Esta capa incrementa la rugosidad superficial y optimiza la adherencia del tarrajeo en diversas superficies, tales como concreto, ladrillo, concreto prefabricado, bloques ligeros, entre otros.

PRESENTACIÓN



Balde de 4 litros y 20 litros

APARIENCIA | COLOR



Líquido viscoso | Gris

VIDA ÚTIL



12 meses



Ficha técnica: Weber Rugogrip



VENTAJAS

- › Viene listo para usar.
- › Asegura la adherencia del mortero de tarrajeo sobre la superficie del elemento de concreto.
- › Por su mismo mecanismo de aplicación elimina la contaminación auditiva que se genera al picar la superficie de concreto al momento de tarrajar.
- › Reduce tiempos y mano de obra, generando mayor productividad y rentabilidad.

USOS

- › Para mejorar la adherencia de superficies de concreto que requieran tarrajeo como columnas, placas, vigas, aligerados, pre-losas y muros de bloques de concreto, en interiores o exteriores.
- › Aplicación de contrapiso autonivelante sobre superficies como losetas de cerámica, terrazos de cemento y piedra natural.
- › En baldosas de cerámica, gres porcelánico, porcelanatos, proporciona una mejor adherencia.
- › Aplicación de enlucidos sobre soportes de concreto, ladrillos, etc.



PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

› PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- **Estado físico y estructural**

Superficie firme, estable y con capacidad portante. Ausencia de desprendimientos, cavidades o fisuras activas. Las fisuras superficiales deben repararse previamente.

- **Limpieza de la superficie**

Libre de polvo, grasas, pinturas, desmoldantes, eflorescencias u otros contaminantes que afecten la adherencia. En caso necesario, realizar limpieza mecánica o lavado.

- **Control de humedad**

El sustrato debe estar seco al tacto y sin presencia de humedad superficial ni capilaridad activa. No instalar sobre superficies saturadas.

- **Tiempos mínimos de curado**

Concreto: 21 a 28 días

› METODO DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

- Agite el envase del **weber rugogrip** antes de utilizar, con el fin de homogenizar todo el contenido.
- Se puede realizar la aplicación con una brocha o rodillo de manera directa, no necesita diluir.
- Una vez aplicado el producto sobre la superficie el tiempo de secado puede variar entre 15 a 20 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales y características del sustrato.
- Una vez que el producto se encuentre completamente seco, se podrá continuar con la colocación del enlucido.
- Si es necesario, se puede aplicar una segunda capa.



CONSUMO / RENDIMIENTO

- › El consumo aproximado por balde de 4 litros es de 15 m², esto puede variar dependiendo de la rugosidad superficial del soporte.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación:

- › Envase por 4 litros.
- › Envase por 20 litros.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia / Color	Líquido viscoso / gris
Densidad de la mezcla	$1.40 \pm 0.04 \text{ g/cm}^3$
Temperatura de aplicación	+ 5°C a +35°C
Tiempo de secado al tacto	10 - 15 minutos*
Tiempo de espera para aplicar enlucidos	15 - 20 minutos*
Almacenamiento	12 meses en un lugar seco, en envase original correctamente cerrado. No almacenar en contacto directo con el suelo.

Notas:

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

* El tiempo de colocación puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales y características del sustrato.



RECOMENDACIONES

- › No aplique en condiciones climáticas adversas (exceso de humedad, lluvias, heladas y/o exposición directa al sol).
- › No agregue insumos que modifiquen la formulación original.
La temperatura de aplicación debe ser de + 5°C a +35°C, evitar usar el producto bajo lluvia.
- › En caso sea necesario, aplicar previamente una lechada de cemento con agua sobre el producto y luego ejecutar el tarrajeo conforme al procedimiento habitual.



ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

El producto puede ser irritante considerar lo siguiente:

- › Evitar el contacto directo con el producto ya que puede causar sensibilización cutánea, mantenerlo los recipientes cerrados cuando no esté en uso.
- › Almacenar y utilizar el producto en un sitio fresco y bien ventilado, protegido de temperaturas extremas y de rayos solares directos
- › Considerar el uso de los EPP'S adecuados para la manipulación del producto.

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

